

SEGUIMIENTO PRODUCCION CAUCHO CAMPANA AK 125 EVO



ESTANDARIZACION: 0028

MOLDE Nº 0-060

LOTE Nº **0041**

CARACTERISTICAS DE LA PIEZA		
PESO	24 gr	26 gr
DUREZA	70 [±] /-3° SHORE A	68° SHORE A
DENSIDAD	1.2+ 0.1 gr/cm ³	
DIMENSIONES S/P	CCF-001W	
MATERIAL	Formula M037	

ORDEN DE PEDIDO		
FECHA	O.C.	CANTIDAD
25/02/2010	5892	200
03/03/2010	5917	100
10/03/2010	5950	200

SUMINISTRO DE CAUCHO			
FECHA	O.C.	CANTIDAD P	CANTIDAD E
04/03/2010	202	200	
01/03/2010			19,5
02/03/2010			39,0
04/03/2010			58,0
TOTAL			116,5

VULCANIZACION Y MOLDEO

MAQUINA	TIEMPO/TEMP	FECHA	CANTIDAD	OPERARIO	VERIFICACION PROCESO
Prensa Nº 2	9Min/170°	01/03/2010	392	Fabian	Orlando Florez
Prensa Nº 2	9Min/170°	02/03/2010	834	Fabian	Orlando Florez
Prensa Nº 2	9Min/170°	03/03/2010	114	Fabian	Orlando Florez
Prensa Nº 2	9Min/170°				Orlando Florez
Prensa Nº 2	9Min/170°				Orlando Florez
Prensa Nº 2	9Min/170°				Orlando Florez

